

# HANZAFLEX

## blockout PET 440g

	DANE TECHNICZNE	JEDNOSTKA	TEST
grubość	300	mic	
gramatura	440	g/m <sup>2</sup>	DIN53352 BS3424 method 5A
waga PET	140	g/m <sup>2</sup>	DIN53352 BS3424 method 5B
waga PVC	300	g/m <sup>2</sup>	DIN53352 BS3424 method 5B
zakres tolerancji temperatur	-20 - +70	°C	DIN 53372 BS3424 method 10
standardowe szerokości	1.06m, 1,27, 1.37m, 1.52m, 1.60m		
technologia zadruku	solwent / eko-solwent / UV		

wszystkie wskaźniki są podane na podstawie wartości średnich, więc tolerancja dla rzeczywistego materiału jest  $\pm 5\%$